LAQUE BLANCHE BRILLANTE
REF :6000

PROPRIETES

La laque blanche est un produit de protection pour tous types de bois et métaux en intérieur et extérieur, repousse eau et saleté. Qualité extra pour fenêtres en extérieur car résiste aux intempéries. Très bonne couverture, bonne élasticité, application aisée

COMPOSITION

Alkide à base d'huile de soja, huile de semence du cotonnier, dioxyde de titane (rutil), argile, acide silicique, lécithine de soja, extrait d'essence d'agrumes, iso-aliphate, iso-parafine, iso-alkan.

MODE D'EMPLOI

Faire réparation si nécessaire avec mastic à base d'huile de lin. Avant la 1ère application de la laque, poncer impérativement au grain 180 et dépoussierer, enlever éventuellement résine des noeuds avec solvant 500 puis mettre l'imprégnation 380 et après séchage la primaire laque blanche réf 5510. Après 8h et avoir bien touillé la laque blanche, appliquez au pinceau ou rouleau, vous pouvez diminuer la viscosité en ajoutant au max. 10 % de diluant réf 500 pour une application au pistolet. Respecter le temps de séchage entre les couches et faire un poncage intermédiaire avec grain 220 si nécessaire. Ne pas appliquer une 2 ème couche si la première n'est pas sèche.L'humidité du bois en intérieur ne doit pas dépasser 12% et 15% en extérieur. Nettoyer les outils au diluant réf. 500. Procéder à une touche d'essai sur toute surface inconnue. L'entretien de la couche est à la charge de l'utilisateur. (contrôles réguliers)

TEMPS DE SÉCHAGE

20°C et 50% d'humidité, local bien aéré avec ensoleillement moyen sec à la poussière en 4H
Sec au toucher en 8H, à cœur en 24H

DONNÉES PHYSIQUES Viscosité 120-135''DIN/4mm densité env 1,2
Couleur : blanc intense, brillant intense
Corps solides : env. 75%
COV :ChimCOVcou c-cat.produit : 1d(Bs) limite art.ll à partir du 01.01.2010 : 300g/lMaxi dans produit fini <295g/l

QUANTITÉS REQUISES env. 10à 12 m2/L

STOCKAGE A l'abri du gel, dans un endroit frais et sec, bien fermé.

PRECAUTION D'EMPLOI

D'Après les normes européennes, le produit ne fait pas l'objet d'une obligation d'identification. Il n'est pas reconnu comme matière dangereuse en ce qui concerne le transport routier.(ADR). La laque est biodégradable mais ne doit pas être versée dans les canalisations.Ne pas fumer, ni manger durant l'application.Veillez à une bonne aération de la pièce. **Veillez à bien aérer chiffons, papiers, journaux imbibés de laque car auto-inflammable dû à la fermentation de l'huile.**

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document

ECOFA 10A rue du Bernstein 67650 Dambach la Ville Tél 03 88 92 49 92 Fax 03 88 92 4894